
BUCCIATO 120

RIVESTIMENTO MURALE

DESCRIZIONE

BUCCIATO 120 è un rivestimento murale continuo a grana grossa per uso esterno, ad effetto buccia grande.

Il prodotto è formulato con particolari resine acriliche in dispersione acquosa che conferiscono un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, al gelo, alla lavabilità, alle piogge acide e ai raggi UV. Grazie alle cariche naturali e alle graniglie di marmo, BUCCIATO 120 è molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza meccanica ed abrasiva.

Il suo impiego è indicato nelle zone industriali, nei centri abitati, nei luoghi montani e marini. E' da evitare l'applicazione su supporti umidi, non ancora stagionati o tendenti ad umidità di risalita, perché potrebbero verificarsi fenomeni di rigonfiamento e di sfogliamento del prodotto.

APPLICAZIONE

Applicare sul supporto da rivestire una mano di fissativo FISTOP in modo da consolidare il fondo e per uniformare l'assorbimento.

Su supporti in cui è presente dell'efflorescenza salina (salnitro) il problema è assai delicato, perché tale fenomeno è una conseguenza dell'infiltrazione d'acqua da balconi, tetti, tubazioni, o da risalita dal suolo (mancanza di drenaggio o impermeabilizzazione dei muri interrati). In tutti i casi, la soluzione migliore è quella di risolvere il problema alla radice eliminando così ogni conseguenza. Fatti i dovuti ripristini è consigliato far asciugare per qualche mese le pareti colpite e dopo si può procedere con il ciclo completo applicando preventivamente una mano di FISTOP.

Quando il supporto è pronto, applicare con un pennello una mano di fondo pigmentato ruvido TONACOAT, diluito al 50-70% in volume con acqua potabile. Quando il fondo è perfettamente asciutto stendere con un frattone inox una mano di BUCCIATO 120 pronto all'uso in modo omogeneo e per uno spessore pari alla granulometria del prodotto. Con un rullo di spugna a grana grossa, sul prodotto ancora umido, procedere alla bucciatura della parete.

Per evitare antiestetiche riprese, il prodotto deve essere applicato parete per parete, in un'unica soluzione e nel più breve tempo possibile.

Mescolare bene prima dell'uso.

BUCCIATO 120

RIVESTIMENTO MURALE

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine acriliche in emulsione acquosa, cariche minerali e naturali, biossido di titanio.
PESO SPECIFICO	1700 ± 50 gr/lit
RESIDUO SOLIDO	85 ± 2%
C.O.V. (Valore limite consentito 40 gr/lit)	<30 gr/lit (sottocategoria: c/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA' RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 30°C – U.R. 65 – 85 %
RESA TEORICA	0,6 – 0,9 mq/lit (2 – 2,5 Kg/mq)
GRANULOMETRIA	1,2 mm
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco ad effetto rustico
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 4 ^h Completa: 24 - 36 ^h
ATTREZZATURA	Frattoni inox, rullo di spugna a grana grossa
CONFEZIONI	L. 5 – L. 14
COLORI	Tutti colori possibili con il sistema tintometrico ECOLOR.
DURATA	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.