

---

# **CASAFACILE**

## **Supertraspirante per bagni e cucine**

---

### **DESCRIZIONE**

---

Idropittura altamente traspirante per interni a base di resine in emulsione acquosa. A perfetta essiccazione, opaca ed esente da lucidature da pennello. Presenta un buon punto di bianco ed un'ottima copertura. CASAFACILE per le sue caratteristiche può essere applicata sia in ambienti casalinghi in particolar nei bagni e cucine. Disponibile solo bianco.

### **APPLICAZIONE**

---

CASAFACILE è una pittura di finitura che necessita di una corretta preparazione del fondo secondo il tipo di supporto da verniciare:

- Su muro nuovo applicare una mano di fissativo acrilico ANIDRO PRIMER per consolidare l'assorbimento del supporto e due mani a finire di CASAFACILE diluite al 20% in volume con acqua potabile.
- Su muri vecchi o pitturati a tempera, dopo aver spazzolato bene il supporto applicare una mano di fissativo penetrante traspirante FISTOP, lasciar asciugare per almeno 12 ore e quindi applicare due mani di CASAFACILE diluite al 20% in volume con acqua potabile.

Non applicare in condizioni di presenza di forti correnti d'aria, sole diretto o superfici molto riscaldate o gelate e comunque mai quando è facilmente prevedibile cambiamenti delle condizioni climatiche a breve tempo.

La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si possono verificare galleggiami di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine.

Mescolare bene prima dell'uso.

---

# CASAFACILE

## Supertraspirante per bagni e cucine

---

### DATI TECNICI

---

COMPOSIZIONE	Resine sintetiche e cariche naturali
PESO SPECIFICO	1630 ± 50 gr/lit
RESIDUO SOLIDO	67 ± 2 %
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lit)	<15,00 gr/lit (sottocategoria: a/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITÀ RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35 °C. - U.R. 65 – 85 %
DILUIZIONE IN VOLUME	20 % acqua potabile
RESA TEORICA	8 – 10 mq/lit per mano
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO	100 – 200 micron nelle due mani
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 30' Sovraverniciabile: 6 – 8 <sup>h</sup> Completa: 12 – 24 <sup>h</sup>
ATTREZZATURA	Pennello, rullo o airless
COLORI	Bianco
CONFEZIONI	L. 4 – L. 12
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

---

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.