COLORIFICIO CENTRO linea trend

SCHEDA TECNICA N. 0120
del 02-02-2025 - Rev.6

ECOT SATINATO
Smalto satinato ad acqua

DESCRIZIONE

Smalto satinato formulato con una resina acrilica ad acqua, cariche selezionate e pigmenti anticorrosivi che garantiscono alle superfici soggette a corrosione la massima durezza e resistenza. L'assenza di solventi ne consente l'applicazione anche in ambienti chiusi.
E' di facile utilizzo, presenta ottima dilatabilità, notevole resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici, in pratica inattaccabile dall'azione del tempo, unita ad un elevato potere coprente.
Ideale per legno muro e supporti metallici previo trattamento con cementite o antiruggine.
Disponibile anche nelle versione OPACA (15 gloss) SATINATA (40 gloss) o LUCIDA (80 gloss).

APPLICAZIONE

Pulire e sgrassare il supporto da verniciare rimuovendo eventuali vecchie pitture in fase di distacco, poi a secondo il supporto preparare la superficie.

- Su supporti murali applicare una mano di FISTOP, fissativo penetrante, e successivamente una o due mani di cementite ad acqua.
- Su supporti in legno applicare due mani di cementite ad acqua.
- Su supporti metallici carteggiare e spazzolare la superficie da trattare per rimuovere l'eventuale ruggine presente e applicare una mano di antiruggine all'acqua.

Successivamente applicare il prodotto tal quale o leggermente diluito con acqua. Nell'applicazione a pennello, si raccomanda di dare pennellate corte ed abbondanti evitando in ogni caso di "lavorare" la pittura. Infatti il prodotto dilata da sé senza la necessità di essere ripreso, pertanto stendere la prima mano incrociando le pennellate e chiudendo in verticale ed applicare le successive mani solo in senso, a distanza di almeno sei ore l'una da l'altra.
Gli attrezzi d'uso devono essere puliti con acqua corrente non appena terminate le fasi di applicazione.
Macchie e residui possono essere rimossi entro pochi minuti col solo ausilio di acqua.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

CENTRO srl
Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)
Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)
www.colorificiocentro.it – info@colorificiocentro.it – tel. 0733 221 543

COLORIFICIO CENTRO linea trend

SCHEDA TECNICA N. 0120
del 02-02-2025 - Rev.6

ECOT SATINATO

Smalto satinato ad acqua

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resina acriliche, pigmenti UV resistenti
PESO SPECIFICO	1100 – 1200 gr/lt a secondo le tinte
C.O.V. (Valore limite consentito 130 gr/lt)	<80,00 gr/lt (sottocategoria: d/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	28” – 40” TF8 a secondo le tinte
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA’ MASSIMA RELATIVA D’IMPIEGO	5 – 35 °C. - U.R. max 65%
DILUIZIONE IN VOLUME	0 – 3 %
RESA TEORICA PER MANO	12 – 14 mq/lt
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO	30 – 35 micron per mano
ASPETTO DELLA PELLICOLA	40 – 50 gloss
ESSICCAZIONE A 20°C	Fuori polvere: 1 ora In profondità: 3 – 4 ore Duro: 24 ore
ATTREZZATURA	Pennello per acrilici, rullo o airless
COMPATIBILITÀ	Con nessun prodotto
COLORI	Sistema tintometrico ECOLOR
CONFEZIONI	L. 0,75 – L. 2,5 – L. 15
PRECAUZIONI GENERICHE	Non applicare in presenza di sole, forte vento o pioggia, su supporti bagnati o gelati. In caso di contatto con gli occhi lavare con acqua.
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

CENTRO srl
Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)
Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)
www.colorificiocentro.it – info@colorificiocentro.it – tel. 0733 221 543