

FRATTONATO

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO

DESCRIZIONE

FRATTONATO è un rivestimento elastomerico murale continuo a grana fine per uso esterno, ad effetto intonaco.

Il prodotto è formulato con particolari resine acriliche in dispersione acquosa che conferiscono un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, al gelo, alla lavabilità, agli acidi e ai raggi UV. Grazie alle cariche naturali e alle graniglie di marmo, FRATTONATO è inoltre molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza meccanica ed abrasiva.

Il suo impiego è indicato nelle zone industriali, nei centri abitati, nei luoghi montani e marini.

La sua elevata plasticità lo rende ideale su supporti tendenti a filature o supporti elastici come il legno.

E' da evitare l'applicazione su supporti umidi, non ancora stagionati o tendenti ad umidità di risalita, perché potrebbero verificarsi fenomeni di rigonfiamento e di sfogliamento del prodotto.

APPLICAZIONE

Su supporti sfarinati, applicare una mano di fissativo FISTOP in modo da consolidare il fondo.

Su supporti nuovi, applicare una mano di fissativo FISTOP per uniformare l'assorbimento.

Su supporti in cui è presente dell'efflorescenza salina (salnitro) il problema è assai delicato, perché tale fenomeno è una conseguenza dell'infiltrazione d'acqua da balconi, tetti, tubazioni, o da risalita dal suolo (mancanza di drenaggio o impermeabilizzazione dei muri interrati). In tutti i casi, la soluzione migliore è quella di risolvere il problema alla radice eliminando così ogni conseguenza. Fatti i dovuti ripristini è consigliato far asciugare per qualche mese le pareti colpite e dopo si può procedere con il ciclo completo applicando preventivamente una mano di FISTOP.

Quando il supporto è pronto, applicare con un pennello una mano di fondo pigmentato ruvido TONACOAT, diluito al 50% in volume con acqua potabile. Quando il fondo è perfettamente asciutto stendere con un frattone inox una mano di FRATTONATO pronto all'uso in modo omogeneo e per uno spessore pari alla granulometria del prodotto. Con un frattone in PVC sul prodotto ancora umido, procedere alla lamatura mediante movimenti rotatori nello stesso senso.

Per evitare antiestetiche riprese, il prodotto deve essere applicato parete per parete, in un'unica soluzione e nel più breve tempo possibile.

La diluizione va compiuta sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata. Altrimenti si possono verificare galleggiamenti di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine.

Mescolare bene prima dell'uso.

FRATTONATO

RIVESTIMENTO ELASTOMERICO

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine elastomeriche in emulsione acquosa, cariche minerali e naturali, biossido di titanio.
PESO SPECIFICO	1550 ± 50 gr/lit
RESIDUO SOLIDO	75 ± 2%
C.O.V. (Valore limite consentito 40 gr/lit)	<20 gr/lit (sottocategoria: c/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA' RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 30°C – U.R. 65 – 85 %
RESA TEORICA	1,8 – 2,5 mq/lit a mano unica
GRANULOMETRIA	0,7 mm
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco ad effetto intonaco
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 3 ^h Completa: 24 ^h
ATTREZZATURA	Frattone inox e Frattone in PVC
CONFEZIONI	L. 5 – L. 14
COLORI	Tutti i colori possibili con il sistema tintometrico ECOLOR
DURATA	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.