
HIDRO

Pittura traspirante supercoprente

DESCRIZIONE

Idropittura traspirante per interni a base di resine in emulsione acquosa. A perfetta essiccazione, opaca ed esente da lucidature da pennello. Presenta un ottimo punto di bianco ed un'eccellente potere coprente. HIDRO oltre ad una buona repellenza all'acqua garantisce una discreta lavabilità. E' ideale in tutti gli ambienti casalinghi.

APPLICAZIONE

HIDRO è una pittura di finitura che necessita di una corretta preparazione del fondo secondo il tipo di supporto da verniciare:

- Su muro nuovo, applicare una mano di fissativo acrilico ANIDRO PRIMER per consolidare l'assorbimento del supporto e due mani a finire di HIDRO diluite al 30% in volume con acqua potabile.
- Su muri vecchi o pitturati a tempera, dopo aver spazzolato bene il supporto applicare una mano di fissativo penetrante traspirante FISTOP. Lasciar asciugare per almeno 12 ore e quindi applicare due mani di pittura diluita al 30% in volume con acqua potabile.

Non applicare in condizioni di presenza di forti correnti d'aria, sole diretto o superfici molto riscaldate o gelate e comunque mai quando è facilmente prevedibile cambiamenti delle condizioni climatiche a breve tempo.

La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si possono verificare galleggiamenti di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine.

Mescolare bene prima dell'uso.

HIDRO

Pittura traspirante supercoprente

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine sintetiche e cariche naturali
PESO SPECIFICO	1600 ± 50 gr/lit
RESIDUO SOLIDO	67 ± 2 %
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lit)	<16,00 gr/lit (sottocategoria: a/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITÀ RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35 °C. - U.R. 65 – 85 %
DILUIZIONE IN VOLUME	30 % acqua potabile
RESA TEORICA	11 – 13 mq/lit per mano
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICATO	80 – 150 micron nelle due mani
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 20' Sovraverniciabile: 6 – 8 ^h Completa: 12 – 24 ^h
ATTREZZATURA	Pennello, rullo o airless
COLORI	Bianco
CONFEZIONI	L. 4 – L. 12
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.