

---

# MISTERBIANCO

## Idropittura Lavabile

### *Professional 00*

---

#### **DESCRIZIONE**

---

Idropittura lavabile traspirante per interni a base di resine sintetiche, bianco titanio e cariche naturali. A perfetta essiccazione, satinata ed esente da lucidature da pennello. Presenta un buon punto di bianco ed un'ottima copertura.

MISTERBIANCO oltre ad avere una buona lavabilità ed un'eccellente traspirabilità risulta molto scorrevole con un'eccellente finitura, esente da pennellate e cordonature.

Per le sue caratteristiche si presta ad un facile utilizzo con un ottimo risultato in tutti gli ambienti casalinghi, locali pubblici, bar, negozi e laboratori alimentari.

---

#### **APPLICAZIONE**

---

MISTERBIANCO è una pittura di finitura che necessita di una corretta preparazione del fondo.

Dopo avere stuccato, carteggiato e spazzolato bene la parete, applicare una mano di fissativo penetrante traspirante FISTOP o una mano di fissativo acrilico ANIDRO PRIMER. Quindi applicare due mani di MISTERBIANCO diluite al 20 - 30% in volume con acqua potabile. Per migliorare la copertura finale si può applicare in alternativa al FISTOP una mano di COVERING PRIMER Fondo pigmentato.

Non applicare in condizioni di presenza di forti correnti d'aria, sole diretto o superfici molto riscaldate o gelate e comunque mai quando è facilmente prevedibile cambiamenti delle condizioni climatiche a breve tempo.

La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si possono verificare galleggiamenti di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine.

Mescolare bene prima dell'uso.

# **MISTERBIANCO**

## **Idropittura Lavabile**

### **Professional 00**

#### **DATI TECNICI**

COMPOSIZIONE	Resine sintetiche, cariche naturali e biossido di titanio
PESO SPECIFICO	1600 ± 50 gr/lit
RESIDUO SOLIDO	65 ± 2%
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lit)	<16 gr/lit (sottocategoria: a/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA' RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %
RESA TEORICA	12 – 14 mq/lit per mano
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO	80 - 120 micron nelle due mani
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 20' Sovrapplicazione: 6 – 8 <sup>h</sup> Completa: 12 – 24 <sup>h</sup> Lavabilità max: 10 – 14 <sup>gg</sup>
ATTREZZATURA	Pennello, rullo o airless
CONFEZIONI	L. 1 – L. 4 – L. 12 – L. 100
COLORI	Si possono ottenere tinte pastello e medie con sistema tintometrico ECOLOR
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.