

MURALIT

Pittura murale extra

Professional 04

DESCRIZIONE

Lavabile extra smacchiabile per interni ed esterni con una buona traspirabilità, a base di resine sintetiche e cariche naturali finissime. A perfetta essiccazione, opaca ed esente da lucidature da pennello. Presenta un ottimo punto di bianco ed un'ottima copertura. Oltre ad avere un'eccellente lavabilità, distensione e dilatazione, MURALIT consente un'eccellente finitura esente da cordonature e un'altissima resa. Essendo una lavabile opaca, il contatto con il vapore acqueo non produce condensa. Per le sue caratteristiche è ideale per ambienti casalinghi più impegnativi e raffinati, locali pubblici, negozi e laboratori alimentari, dove è richiesto l'utilizzo di un prodotto idoneo e conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti. Ideale su rasature a stucco o scagliola e cartongesso. Piacevolmente profumata.

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente la superficie, asportare le eventuali parti ammalorate e ripristinare con malte appropriate. Applicare un fissativo acrilico come ANIDRO PRIMER, nel caso di supporti molto friabili o verniciati a tempera è consigliato usare un fissativo penetrante come FISTOP. In caso di superfici non perfettamente uniformi, per migliorare la copertura finale sarebbe opportuno applicare una mano di COVERING PRIMER Fondo pigmentato.

Preparato il fondo si applica due mani di MURALIT diluite al 30 - 45% in volume con acqua potabile.

Non applicare in condizioni di presenza di forti correnti d'aria, sole diretto o superfici molto riscaldate o gelate e comunque mai quando è facilmente prevedibile cambiamenti delle condizioni climatiche a breve tempo.

La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si possono verificare galleggiamenti di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine.

Mescolare bene prima dell'uso.

MURALIT

Pittura murale extra

Professional 04

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine sintetiche, cariche naturali e biossido di titanio
PESO SPECIFICO	1450 ± 50 gr/lit
RESIDUO SOLIDO	63 ± 2%
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lit)	<29 gr/lit (sottocategoria: a/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA' RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %
RESA TEORICA	16 – 20 mq/lit per mano
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO	70 – 100 micron nelle due mani
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 30' Sovrapplicazione: 6 – 8 ^h Completa: 12 – 24 ^h Lavabilità max: 10 – 14 ^{gg}
ATTREZZATURA	Pennello, rullo o airless
CONFEZIONI	L. 1 – L. 4 – L. 12
COLORI	Si possono ottenere tutte le tinte possibili con il sistema tintometrico ECOLOR
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.