REPWALL

Pittura murale extra

Professional 02

DESCRIZIONE

REPWALL è un idrorepellente traspirante opaco per interni, a base di resine in emulsione acquosa e cariche naturali finissime. E' un prodotto bianchissimo, a perfetta essiccazione, esente da lucidature da pennello, con una discreta lavabilità un'ottima copertura ed un eccellente repellenza all'acqua. Inoltre ha un'eccellente scorrevolezza e dilatabilità che consente una perfetta finitura esente da pennellate e cordonature. Per le sue caratteristiche è ideale per tutti gli ambienti casalinghi, specialmente su supporti tipo: cartongesso, rasature a stucco e pronti.

APPLICAZIONE

REPWALL è una pittura di finitura che necessita di una corretta preparazione del fondo.
Dopo avere stuccato, carteggiato e spazzolato bene la parete, applicare una mano di fissativo penetrante traspirante FISTOP o un fissativo acrilico come ANIDRO PRIMER. Quindi applicare due mani di REPWALL diluite al 30 - 40% in volume con acqua potabile.
Per migliorare la copertura finale si può applicare in alternativa al FISTOP una mano di COVERING PRIMER Fondo pigmentato.
Non applicare in condizioni di presenza di forti correnti d'aria, sole diretto o superfici molto riscaldate o gelate e comunque mai quando è facilmente prevedibile cambiamenti delle condizioni climatiche a breve tempo.
La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si possono verificare galleggiamenti di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine.
Mescolare bene prima dell'uso.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

COLORIFICIO CENTRO linea professional

SCHEDA TECNICA N. 1.110
del 02-02-2025 – Rev.5

REPWALL

Pittura murale extra

Professional 02

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine viniliche e vinilversatiche, cariche naturali e biossido di titanio
PESO SPECIFICO	1500 ± 50 gr/lt
RESIDUO SOLIDO	68 ± 2%
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lt)	<17 gr/lt (sottocategoria: a/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA' RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %
RESA TEORICA	15 – 18 mq/lt per mano
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO	60 - 90 micron nelle due mani
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 30' Sovrapplicazione: 6 – 8 h Completa: 12 – 24 h
ATTREZZATURA	Pennello, rullo o airless
CONFEZIONI	L. 1 – L. 4 – L. 12
COLORI	Si possono ottenere tinte pastello e medie con il sistema tintometrico ECOLOR
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.