

THERMODECO'

Pittura Lavabile decorativa Fondo uniformante termico

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile igienizzante opaca decorativa con proprietà termiche a base di microsfere cave di ceramiche. Grazie alle sfere di ceramica la THERMODECO' è una pittura molto coprente e mascherante adatta a qualsiasi ambiente casalingo e commerciale. Ottimo punto di bianco e ottima resistenza al lavaggio.

Utilizzata a rullo THERMODECO' è un ottimo fondo ruvido uniformante e compattante per correggere i difetti presenti sulla parete e facilitare la copertura della idropittura di finitura.

La presenza delle microsfere di ceramica rende il rivestimento radiante, termo-riflettente, termoisolante, fonoisolante e anticondensa.

Dopo aver applicato uno strato compatto di fondo THERMODECO' le microsfere ceramiche essendo dure, cave e sottovuoto rendono la pellicola riflettente e dissipante dal colore, impedendo il passaggio di calore. La ceramica è in grado di riflettere, rifrangere e bloccare la radiazione di calore sia in perdita che in acquisizione e di dissipare rapidamente il calore impedendo il trasferimento del calore attraverso il rivestimento restituendolo all'atmosfera mediante radiazione.

APPLICAZIONE

Su muri con presenza di muffa, applicare una mano di detergente per pareti ANTIMUFF+, attendere almeno 12 ore prima di completare il ciclo risanante.

Applicare una mano di fissativo traspirante FISTOP diluito propriamente e successivamente applicare THERMODECO' in due mani diluite al 20 - 30% in volume con acqua potabile a pennello ed incrociare le mani per ottenere un piacevole effetto spazzolato.

Per migliorare la copertura è consigliato di applicare in prima mano COVERING PRIMER fondo pigmentato.

Se utilizzato come fondo diluire il prodotto al 30 - 40% in volume con acqua potabile ed applicare a rullo preferibilmente in due mani.

La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si possono verificare galleggiami di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine.

Mescolare bene prima dell'uso.

THERMODECO'

Pittura Lavabile decorativa Fondo uniformante termico

DATI TECNICI

| | |
|--|--|
| COMPOSIZIONE | Resine sintetiche, cariche naturali, biossido di titanio e microsferi di ceramica cave |
| PESO SPECIFICO | 1300 ± 50 gr/lit |
| RESIDUO SECCO | 60 ± 5% |
| C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lit) | <29 gr/lit (sottocategoria: a/BA) |
| VISCOSITÀ MEDIA A 20°C | Tixotropico |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITÀ RELATIVA D'IMPIEGO | 5 – 35°C – U.R. 65 – 85 % |
| DILUIZIONE IN VOLUME | 20 – 40 % con acqua potabile |
| RESA TEORICA | 7 – 16 mq/lit per mano e a secondo l'utilizzo |
| IMPIEGO | Pareti interne |
| FONDI CONSIGLIATI | FISTOP, ANIDRO PRIMER, COVERING PRIMER |
| ESSICCAZIONE A 20°C | Al tatto: 30' Sovrapplicazione: 4 – 6 ^h Completa: 12 – 24 ^h Lavaggio max: 10 – 14 ^{gg} |
| ATTREZZATURA | Pennello o rullo |
| CONFEZIONI | Lt. 1 – Lt. 4 – Lt. 12 |
| COLORI | Bianco e tinte pastello e medie ottenibili con il sistema Tintometrico ECOLOR |
| DURATA | Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature. |

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.