
TONACOAT AIR

FONDO TRASPIRANTE RUVIDO

DESCRIZIONE

Pittura di fondo traspirante colorata ruvida a base di resine silossaniche e cariche naturali. TONACOAT AIR è ideale come mano di fondo per tutti i vari cicli traspiranti.

Inoltre grazie alla sua traspirabilità è ideale come fondo per pitture e rivestimenti a spessore acril-silossanici e o silossanici.

TONACOAT è un fondo pigmentato che grazie alla sua ruvidità facilita l'adesione e l'applicazione di svariati rivestimenti sia minerali sia sintetici, sostituisce il normale fissativo quando il fondo è in buono stato, ed essendo colorabile favorisce l'eliminazione di antiestetiche trasparenze del rivestimento a mano unica.

Essendo di natura silossanica non altera la naturale traspirabilità del supporto minerale ed è specifica come fondo su supporti adeguatamente intonacati con malte micro o macroporose deumidificanti.

APPLICAZIONE

Su muri nuovi o già pitturati applicare una mano di fondo TONACOAT AIR diluito al 50%.

Su fondi friabili applicare una mano di FISTOP diluito al 100% e successivamente una mano di TONACOAT AIR diluito al 50%.

Su muri con presenza di alghe applicare una mano di detergente per pareti ANTIMUF+, attendere almeno 12 ore prima di procedere con una mano di fondo colorato.

Su muri colpiti da salnitro è opportuno spazzolare e lavare bene, applicare una mano pronta all'uso di FISTOP e successivamente una mano di fondo TONACOAT AIR.

La diluizione va eseguita sotto agitazione fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si può verificare l'idrolizzazione parziale delle resine.

Mescolare bene prima dell'uso.

TONACOAT AIR

FONDO TRASPIRANTE RUVIDO

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine sintetiche, cariche naturali e pigmenti.
PESO SPECIFICO	1600 ± 50 gr/lit
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lit)	<40 gr/lit (sottocategoria: g/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITÀ RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %
DILUIZIONE IN VOLUME	0 - 50% acqua potabile
RESA TEORICA	7 – 10 mq/lit a secondo diluizione
SUPPORTI	Intonaci minerali, vecchie pitture e rivestimenti acrilici e qualsiasi supporto assorbente.
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 2 – 3 ^h Sovrapplicabile: 12 – 24 ^h
ATTREZZATURA	Pennello o rullo
CONFEZIONI	L. 5 – L. 14
COLORI	Colori base
DURATA	L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.