
ANIDRO PRIMER FISSATIVO ACRILICO

DESCRIZIONE

Fissativo a base di resine sintetiche, idoneo a consolidare ed uniformare l'assorbimento di supporti nuovi o vecchi sia all'interno sia all'esterno.

Applicare tramite pennello, rullo o spruzzo ed attendere almeno 3-4 ore prima di tinteggiare con una qualsiasi idropittura o rivestimento sintetico. Si può applicare pronto all'uso o diluito fino ad un massimo del 500% con acqua potabile.

Attendere almeno 3-4 ore prima di verniciare. ANIDRO PRIMER è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura.

APPLICAZIONE

Su muri nuovi applicare una mano di fissativo ANIDRO PRIMER diluito dal 200-500%.

Su fondi friabili o pitturati a tempera applicare ANIDRO PRIMER diluito dal 100-300%.

Su muri con presenza di muffa, applicare una mano di detergente per pareti ANTIMUF+, attendere almeno 12 ore prima di applicare una mano di fissativo.

La diluizione va eseguita sotto agitazione fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si può verificare l'idrolizzazione parziale delle resine.

Agitare bene prima dell'uso.

ANIDRO PRIMER FISSATIVO ACRILICO

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine acriliche
PESO SPECIFICO	1000 ± 20 gr/lt
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lt)	<3 gr/lt (sottocategoria: g/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	n.d.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITÀ RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %
DILUIZIONE IN VOLUME	1 parte di fissativo 5 parti di acqua (max)
RESA TEORICA	10 – 60 mq/lt a secondo diluizione
SUPPORTI	Intonaci, stucco, scagliola, pitture a tempera e qualsiasi supporto assorbente.
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 30' Sovrapplicazione: 3 – 4 ^h
ATTREZZATURA	Pennello
CONFEZIONI	L. 1 – L. 5 – L. 20
COLORI	Incolore
DURATA	L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.