COLORIFICIO CENTRO
ausiliari - fissativi - fondi

SCHEDA TECNICA N. 6030
del 02-02-2025 – Rev.5

FISTOP
FISSATIVO ACRILICO TRASPIRANTE

DESCRIZIONE

Fissativo penetrante, traspirante, consolidante per muri friabili, scagliola, calce, rasature a stucco. FISTOP è composto da leganti a particelle finissime (nanotecnologia) che penetrano in profondità, consolidano il supporto e svolgono un'azione fissante.
Grazie alle sue caratteristiche riesce a fissare fino a 4 mani di vecchia pittura a tempera e ad inibire il riaffioro di macchie del tipo nerofumo o nicotina e riesce in fine a ridurre notevolmente le efflorescenze dei Sali "salnitro".
La riduzione dell'assorbimento del supporto senza necessariamente la creazione di un film superficiale facilità l'applicazione della pittura finale.
Si applica a pennello sia in ambienti interni sia esterni, pronto all'uso o diluito fino ad un massimo del 100% con acqua potabile a secondo assorbimento. Non applicare su smalti e superfici non assorbenti se non dopo accurata carteggiatura.
Attendere almeno 12 ore prima di verniciare.
FISTOP è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura.

APPLICAZIONE

Su muri nuovi applicare una mano di fissativo FISTOP diluito al 200%.
Su fondi friabili o pitturati a tempera applicare FISTOP pronto uso o diluito al 100%.
Su muri con presenza di muffa, applicare una mano di detergente per pareti ANTIMUF+, attendere almeno 12 ore prima di applicare una mano di fissativo.
Su muri fortemente colpiti da nerofumo, nicotina e salnitro è opportuno spazzolare e lavare bene prima di applicare una mano pronta all'uso di FISTOP.
La diluizione va eseguita sotto agitazione fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si può verificare l'idrolizzazione parziale delle resine.
Mescolare bene prima dell'uso.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

CENTRO srl
Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)
Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)
www.colorificiocentro.it – info@colorificiocentro.it – tel. 0733 221 543

COLORIFICIO CENTRO
ausiliari - fissativi - fondi

SCHEDA TECNICA N. 6030
del 02-02-2025 – Rev.5

FISTOP
FISSATIVO ACRILICO TRASPIRANTE

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine sintetiche di nanotecnologia
PESO SPECIFICO	1000 ± 20 gr/lt
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lt)	<5 gr/lt (sottocategoria: g/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	n.d.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA' RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %
DILUIZIONE IN VOLUME	1 parte di fissativo 1 parte d'acqua
RESA TEORICA	10 – 20 mq/lt a secondo diluizione
SUPPORTI	Intonaci, stucco, scagliola, pitture a tempera e qualsiasi supporto assorbente.
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 30'
	Sovrapplicazione: 12 – 24^{h}
ATTREZZATURA	Pennello
CONFEZIONI	L. 1 – L. 5 – L. 20
COLORI	Incolore
DURATA	L'efficacia delle caratteristiche prestazionali è di 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

CENTRO srl
Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)
Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)
www.colorificiocentro.it – info@colorificiocentro.it – tel. 0733 221 543