

---

# REPWALL ACRILICO

## Pittura murale

### *Professional 01*

---

#### DESCRIZIONE

---

Pittura professionale idrorepellente traspirante per interni, a base di resine acriliche in emulsione acquosa e cariche naturali finissime. A perfetta essiccazione, opaca ed esente da lucidature da pennello. È un prodotto con un ottimo punto di bianco ed una buona copertura. Oltre ad avere una discreta lavabilità ed un'ottima resa, REPWALL ACRILICO possiede anche un'eccellente finitura esente da pennellate e cordonature. Per le sue caratteristiche REPWALL ACRILICO è ideale su pareti rasate a stucco o scagliola e in tutti gli ambienti casalinghi. Piacevolmente profumato.

#### APPLICAZIONE

---

REPWALL ACRILICO è una pittura di finitura che necessita di una corretta preparazione del fondo. Dopo avere stuccato, carteggiato e spazzolato bene la parete, applicare una mano di fissativo penetrante traspirante *FISTOP* o di fissativo acrilico *ANIDRO PRIMER*. Quindi applicare due mani di REPWALL ACRILICO diluite al 30 - 40% in volume con acqua potabile. Per migliorare la copertura finale si può applicare in alternativa una mano di *SCUDO+ Fondo pigmentato antimuffa*.

Non applicare in condizioni di presenza di forti correnti d'aria, sole diretto o superfici molto riscaldate o gelate e comunque mai quando è facilmente prevedibile cambiamenti delle condizioni climatiche a breve tempo.

La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si possono verificare galleggiamenti di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine.

Mescolare bene prima dell'uso.

---

# REPWALL ACRILICO

## Pittura murale

### *Professional 01*

---

#### **DATI TECNICI**

---

COMPOSIZIONE	Resine sintetiche, cariche naturali e biossido di titanio
PESO SPECIFICO	1550 ± 50 gr/lit
RESIDUO SOLIDO	66 ± 2%
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lit)	<15 gr/lit (sottocategoria: a/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITÀ RELATIVA D'IMPIEGO	5 - 35°C - U.R. 65 - 85 %
RESA TEORICA	13 - 15 mq/lit per mano
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO	60 - 90 micron nelle due mani
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 30' Sovrapplicazione: 6 - 8 <sup>h</sup> Completa: 12 - 24 <sup>h</sup>
ATTREZZATURA	Pennello, rullo o airless
CONFEZIONI	Lt. 1 - Lt. 4 - Lt. 12
COLORI	Si possono ottenere tinte pastello e medie con il sistema Tintometrico ECOLOR
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.