

SCUDO+

Lavabile opaco antimuffa

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile igienizzante opaca con proprietà antimuffa, antialga e antimuschio a base di un biocida ad ampio spettro e a bassa tossicità, in grado di bloccare e prevenire la formazione di tutti i microrganismi dannosi alla salute. SCUDO+ inoltre ha un'eccellente resistenza al lavaggio ed al dilavamento all'esterno. Presenta un'eccellente punto di bianco ed un'ottima copertura senza cordonature da pennello. Il suo impiego è consigliato in ambienti dove è richiesta massima igiene e necessità di lavaggi frequenti, quali, laboratori, cliniche, ospedali, civili abitazioni sia all'interno sia all'esterno. Infine la sua applicazione è resa più gradevole perché è piacevolmente profumato.

Prodotto testato ed approvato dalla THOR con certificato nr. 05220 del 05/03/2020.

APPLICAZIONE

Su muri con presenza di muffa, applicare una mano di detergente per pareti ANTIMUF+, attendere almeno 12 ore prima di completare il ciclo risanante.

Applicare una mano di fissativo traspirante FISTOP diluito propriamente e successivamente applicare SCUDO+ Lavabile opaco in due mani diluite al 30 - 40% in volume con acqua potabile a pennello, rullo o airless.

Per migliorare la copertura è consigliato di applicare in prima mano COVERING PRIMER fondo pigmentato.

Non applicare in condizioni di presenza di forti correnti d'aria, sole diretto o superfici molto riscaldate o gelate e comunque mai quando è facilmente prevedibile cambiamenti delle condizioni climatiche a breve tempo.

La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si possono verificare galleggiamenti di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine.

Mescolare bene prima dell'uso.

SCUDO+ **Lavabile opaco antimuffa**

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine sintetiche, cariche naturali e biossido di titanio, conservanti da parete
PESO SPECIFICO	1500 ± 50 gr/lit
RESIDUO SECCO	60 ± 5%
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lit)	<25 gr/lit (sottocategoria: a/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITÀ RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %
DILUIZIONE IN VOLUME	30 – 40 % con acqua potabile
RESA TEORICA	15 – 18 mq/lit per mano
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO	70 – 100 micron nelle due mani
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 30' Sovrapplicazione: 6 – 8 ^h Completa: 12 – 24 ^h Lavaggio max: 10 – 14 ^{gg}
ATTREZZATURA	Pennello, rullo o airless
CONFEZIONI	L. 1 – L. 4 – L. 12
COLORI	Bianco e tinte pastello e medie ottenibili con il sistema tintometrico ECOLOR
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.